

Kotex PC Resin

物性表

グレード名: Kotex R-20E

物性項目	試験方法 (ASTM)	試験条件	単位	データ
機械的性質				
アイゾット衝撃強度	D 256	1/8"23°C (ノッチ付)	J/m	620
			kgf・cm/cm	63
引張破断点強度	D 638	—	MPa	61
			kgf/cm ²	620
引張破断点伸度	D 638	—	%	100
曲げ強度	D 790	—	MPa	84
			kgf/cm ²	860
曲げ弾性率	D 790	—	MPa	2100
			kgf/cm ²	21600
ロックウェル硬度	R scale	—	—	120
熱的性質				
燃焼性	UL 94	1.6mm	—	V-2 相当
荷重たわみ温度	D 648	18.6kgf/cm ²	°C	126
			°F	256
メルトフローレート	D 1238	300°C 1.2kgf	g/10min	21
光学的性質				
光線透過率	D 1003	3.0mm	%	—
屈折率	D 542	—	—	—
ヘーズ	D 1003	3.0mm	%	—
物理的性質				
比重	D 792	—	—	1.20
吸水率	D 570	24hrs 23°C	%	0.2
成形収縮率	D 955	MD	%	0.5-0.7
		TD		
電氣的性質				
絶縁耐力	D 149	—	kV/mm	20
誘電率	D 150	10 ⁶ Hz	—	2.9
誘電正接	D 150	10 ⁶ Hz	—	0.009
耐アーク性	D 495	—	sec	110
表面抵抗率	D 257	—	Ω・cm	10 ¹⁶

物性値は代表値であり、保証値ではありません。着色剤、添加剤、金型デザイン、成型技術、成型物の寸法や形状により、影響を受ける事があります。記載されている情報とお客様が意図される用途との適合性についての判断は、お客様自身の責任に於いて行ってください。(2023.6.21.)

株式会社 コテック